

Combimix 740

Önterülő aljzatkiegyenlítő és beltéri padló



Combimix 740

Önterülő aljzatkiegyenlítő és beltéri padló

info@combimix.hu
www.combimix.hu



COMBIMIX LP 740 prémium minőségű, gyors kötésű kalcium-aluminát cement alapú aljzat kiegyenlítő, új tartós réteg vagy akár sima felületű padlófelület kialakítására. Az LP 740 gyors száradású, önthető vagy szivattyúzható anyag, melyet azzal a céllal alakítottunk ki, hogy jelentősen csökkentse a beruházási költségeket és a kivitelezés időtartamát, még a legigényesebb feladatok esetén is.

Felhasználás

- Új, tartós, egyenletes és sima felületek kialakítására;
 - Végleges kopófelületek kialakítására a megfelelő felületi szigetelő alkalmazása mellett (akril, poliuretán, epoxi, densifier, protector);
 - Gyors átalakítás esetén;
 - Ahol a extra tapadás és szilárdság szükséges a hagyományos önterülő aljzatokhoz képest;
 - Anyagában vagy felületében színezhető dekorbeton célokra
 - A ZÖLD Építési projektek esetén, ahol szigorú környezetvédelmi és a beltéri levegő minőségére vonatkozó követelmények vannak;
-

Környezetvédelmi előnyök

- Nem tartalmaz ártalmas latexet vagy szilícium-port;
 - Az alacsonyabb pH miatt használata biztonságosabb mint a Portland cement alapú termékeknek;
 - Hathatósan javítja a beltéri levegő minőségét, a Portland cement alapú termékekhez képest;
 - LEED kompatibilis termék - alkalmazása extra pontokat jelent LEED projektek esetén;
-

Alkalmazási előnyök

- Alkalmazása minden típusú és osztályú betonfelületre lehetséges;
- Gyakorlatilag sem marásra sem gépi mélytisztásra nincs szükség;
- Telepítése akár közvetlenül a megmaradt ragasztó rétegre lehetséges;
- Nincs szükség drága nedvesség megkötőkre olyan helyzetekben sem, ahol a relatív páratartalom eléri akár a 90%-ot;
- 80%- kal kisebb zsugorodás a Portland cement alapú termékekhez képest;
- A lehető legerősebb kötést alakítja ki;
- Ellenáll a penésznek, gombáknak és baktériumoknak;
- Ugyanúgy alkalmazható ahogy a hagyományos termékek;
- Kompatibilis minden ragasztóval és kötőanyaggal;
- Öntési vastagság 3-32 mm, akár 50 cm vastagságig önthető mostott kavics hozzáadásával.
- Padlóburkolatok telepítése 6 óra elteltével lehetséges; Speciális ragasztók, mint a nedvességre kötő uretánok alkalmazása 12-24 óra elteltével - a padló vastagsága, éghajlati viszonyok és a száradási paraméterek függvényében;
- Densifier vagy egyéb bevonat alkalmazása mellett beltéri padlóként alkalmazható.