

# Combimix LP FiberBasic 780

Önterülő üvegszál erősítéses aljzatkiegyenlítő



# Combimix LP FiberBasic 780

info@combimix.hu  
www.combimix.hu

## Önterülő üvegszál erősítéses aljzatkiegyenlítő



COMBIMIX LP FiberBasic 780 speciálisan kialakított, prémium minőségű, kalcium-aluminát cement alapú aljzat kiegyenlítő, amely a nagyobb szilárdság elérése érdekében üvegszállal erősített. A LP FiberBasic 780 gyors száradású, önthető vagy szivattyúzható anyag, könnyű aggregát adalékkal, mely további előnyöket biztosít nagyobb anyagvastagság alkalmazása esetén. A termék ideális társasházi kivitelezéseknél, apartmanoknál, magas építésű lakóépületeknél, ahol a teljesítmény, penészszenesség és a hosszú élettartam elvárt.

### Felhasználás

- Új, tartós, egyenletes és sima felületek kialakítására;
- Ahol a extra tapadás és szilárdság szükséges a hagyományos önterülő aljzatokhoz képest;
- A ZÖLD Építési projektek esetén, ahol szigorú környezetvédelmi és a beltéri levegő minőségére vonatkozó követelmények vannak;

### Környezetvédelmi előnyök

- Nem tartalmaz ártalmas latexet vagy szilícium-port;
- Az alacsonyabb pH miatt használata biztonságosabb mint a Portland cement alapú termékeknek;
- Hathatósan javítja a beltéri levegő minőségét, a Portland cement alapú termékekhez képest;
- LEED kompatibilis termék - alkalmazása extra pontokat jelent LEED projektek esetén;

### Alkalmazási előnyök

- Alkalmazása minden típusú és osztályú betonfelületre lehetséges;
- Gyakorlatilag sem marásra sem gépi mélytisztásra nincs szükség;
- Öntése a közvetlenül a megmaradt ragasztó rétegre lehetséges;
- Nincs szükség drága nedvesség megkötőkre olyan helyzetekben sem, ahol a relatív páratartalom eléri akár a 90%-ot;
- 80%- kal kisebb zsugorodás a Portland cement alapú termékekhez képest;
- A lehető legerősebb kötést alakítja ki;
- Ellenáll a penésznek, gombáknak és baktériumoknak;
- Ugyanúgy alkalmazható ahogy a hagyományos termékek;
- Kompatibilis minden ragasztóval és kötőanyaggal;
- Öntési vastagság 5-50 mm a legtöbb aljzat esetén, minimum 12mm kereskedelmi fa burkolatok esetén;
- Padlóburkolatok telepítése 16 óra elteltével lehetséges; Speciális ragasztók, mint a nedvességre kötő uretánok alkalmazása 1-3 nap után - a padló vastagsága, éghajlati viszonyok és a száradási paraméterek függvényében;